

### **Инструкция по применению грунтовки АК-070:**

Грунтовка АК-070 используется для работы с металлическими поверхностями. Широко применим со сплавами их меди, магния, алюминия, титана и прочих металлов.

Грунтовка наносится на металлическую поверхность путем распыления с помощью пневматического устройства или же с помощью кисточки. При необходимости добавляется в раствор растворители либо другие смеси, которые «разжижают» густую грунтовку. Чаще всего используются растворители модели 648, а также Р-5А. Данные параметры окраски полностью соответствуют ГОСТ стандартам 9.105-80. Расходные данные на покрытие одним слоем составляют 115 – 153 г/м<sup>2</sup>.

Производителями рекомендуется использовать конкретные растворители 648 и Р-5А. Нанесение грунтовки на предполагаемую поверхность.

Толщина одного слоя грунтовки зависит от конфигурации поверхности, поэтому ее пределы заключены в цифрах 8 – 15 мкм.

Грунтовка АК-070 наносится на поверхность с целью защиты ее от воздействия солнечных лучей, ветра, воды и прочих вредных влияний. При этом средство увеличивает эстетические свойства предметов, придавая им декоративность и ухоженность. Срок службы покрытой грунтовкой поверхности составляет более пяти лет. В течение этого времени краска не трескается и не деформируется. Поверхность также не портится при температуре -45 до + 60 градусов.

Грунтовку необходимо хранить в плотно закрытой емкости при соблюдении оптимальной температуры воздуха от -40 до +30 градусов.