

Инструкция по применению эмали для бетонных полов износостойкая:

Цементно-бетонную поверхность очистить от грязи и старой краски с помощью скребков, щеток или шлифовальных машин. Жировые загрязнения удалить вместе с верхним слоем поверхности. Очистить от пыли с помощью пылесоса или швабры. Свежая поверхность бетона или цементной стяжки должна быть выдержана до полного удаления воды, как правило, не менее месяца. Окрасочные работы проводить при температуре от +5 до +30С.

Перед применением эмаль тщательно перемешать. Для доведения до рабочей вязкости или при нанесении распылителей эмаль разбавить растворителями 647 или 648. Эмаль равномерно нанести с помощью кисти, валика в 1-2 слоя или распылителей 2-3 слоя с промежуточной сушкой 2-3 часа.

Следует учесть, что при резком повышении температуры воздуха, а так же в помещениях, где температура воздуха всегда выше +28°С время высыхания данной эмали сокращается, и данную эмаль рекомендуется разбавить *сольвентом* или *уайт-спиритом*. На 25 кг эмали расходуется 1,5 л сольвента с дальнейшим тщательным перемешиванием.

При резких понижениях температуры воздуха в качестве разбавителей использовать **только растворитель 647 или 648.**

Время сушки до отлипа – 2-3 часа: когда можно ходить – 6 часов; до полного высыхания 96 часов.

Расход 200-250 г на м² в два слоя.